优胜热熔胶
Hot Melt Adhesive

技术说明书
2024 年 4 月

PUR 热熔胶 TDS

型号：870.90 自然色（四季版）

化 学 名 称：湿气固化反应型聚氨酯热熔胶

用 途：用于高端定制和板式家具封边

适 用 机 型：PUR 全自动专用封边机

适 用 基 材：刨花板、中纤板、多层板和生态板等人造板，蜂窝铝板

适 用 封 边：PVC、ABS、三聚氰胺纸、木皮和薄木片

产 品 成 份：聚酯多元醇、聚醚多元醇、丙烯酸树脂、MDI、石油树脂、填料

粘 度：约 70000-90000 mPas （150℃时）

密 度：约 1.25（g/c m³）

外 观：米白色或米黄色块状固体

包 装：铝箔袋充氮气铁桶包装，20KG/桶

作 业 环 境：属于四季版本，适合中国大部分地区气候，适合 5--36℃环境下封边作业。

进 料 速 度：＞25m/min

参 数 设 定：封边机涂胶轴 120-150℃，打胶机 120-150℃，胶管 120-150℃

一般打胶机和胶管比涂胶轴温度设置低 5℃

例如：环境温度 25-35℃时，设置涂胶轴 135℃，胶管 130℃，打胶机 135℃

具体情况可以根据环境温度适当增减

涂 胶 量：130-150g/ m²

特 点：高性能版本，填料少，对环境温度要求宽泛，初粘性好、封边部件干净胶线细，反应后强度高、耐热和耐溶剂强。

使用时应注意事项：

1.使用前检查包装袋，如果铝箔包装袋破损漏气，禁止使用

2.清洗：涂胶轴、胶管和打胶机用专用 PUR 清洗剂清洗。

3.储存：置于阴凉，干燥处可储存 12 个月。

优胜盈创(广东）科技有限公司
广东省惠州市博罗县石湾镇滘源路南侧地段
电话：0752-6618779 传真：0752-6618779