



TDS

产品型号：3061（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	3061（高温胶）	
成分	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、填料	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：105000-110000 200℃：70000-75000
	密度（g/cm ³ ）	约 1.45
	环球法软化点（℃）	100±2
	涂胶轴温度（℃）	190-210
操作温度	进料速度（m/min）	8-25
	压力（kg/cm ² ）	3-5
特性	开放时间短，初粘性好，不拉丝，封边部件干净，耐寒耐热性好，强度良好，性价比高。	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗。	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适用于全自动封边机封边，封边材料适合 PVC、ABS、三聚氰胺纸和木皮。

用途和应用指导：

- 适用设备：全自动封边机。
- 适用基材：刨花板、多层板、中纤板、生态板等基材。
- 普遍适合 15-25mm 厚度的板材，建议涂胶量为 350g/m²。

