



TDS

产品型号：K-806/1（高温胶）

类型	EVA 封边热熔胶	
型号	K-806/1（高温胶）	
成分	乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）、松香酯、石油树脂、无机填料	
外观	米白色椭圆状固体颗粒	
包装	净重 25kg/袋，包装袋材质为 PP 编织袋	
技术参数	布氏粘度（cps）	180℃：125000-130000 200℃：73000-78000
	密度（g/cm³）	约 1.40
	环球法软化点（℃）	100±2
	涂胶轴温度（℃）	190-210
操作温度	进料速度（m/min）	15-30
	压力（kg/cm²）	3-5
特性	固化时间短、初粘性好、不拉丝、封边部件干净、耐寒耐热性好、耐溶剂性强、强度高。	
清洗	未冷却时用刮铲刮去，最后可以加入石蜡溶解清洗。	
储存	置于阴凉干燥环境下，可储存至少 18 个月。	

健康提示：

如使用温度长时间超出规定温度最高界限，热熔胶会因分解而产生有害物质，良好通风可排除热熔胶释放的异味。高温作业，做好防烫伤保护措施。

使用范围：

适用于全自动封边机封边，封边材料适合 PVC、ABS、PP、三聚氰胺纸、木皮、薄木片。

用途和应用指导：

- 适用设备：全自动封边机。
- 适用基材：刨花板、多层板、生态板、中纤板等基材封边。
- 用途：通用性广，高端定制家具封边首选。

